




NATULIT

Prostota tradycji

LibetDecco ANTICO



Przykładowe sposoby ułożenia



- Klimatyczny efekt postarzenia krawędzi
- Uniwersalny format
- Wyraziste kolory



ANTICO



ALS

COLOR MIX



DOSTĘPNE KOLORY



bazaltowy grafit



torfowy brąz



piaskowo beżowy

grubość [cm]	sztuk / paleta /big bag	m ² / paleta /big bag	waga paleta / big bag [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
7	224	8	ok. 1337	28	8	bazaltowy grafit torfowy brąz piaskowo beżowy

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	164		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	208	
	Szerokość:	173	
	Grubość	70	
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempla	Powierzchnia płaska		
Kolorystyka powierzchni	Colormix, Monocolor		
Sposób obróbki końcowej	Powierzchnia objiana		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość (%)	≤ 6		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	28.02.2023 r.		