


TRACT

Klimatyczna szóstka

LibetDecco ANTICO



Przykładowe sposoby ułożenia



- Rozbudowany system 6 elementów
- Charakterystyczna, nieregularna powierzchnia
- Kostki barwione w masie



MONOCOLOR

COLOR MIX

ANTICO



ALS



3-5 mm

DOSTĘPNE KOLORY



bazaltowy grafit



srebrno-szary

element	grubość [cm]	szt. / big bag	m ² / big bag	waga big bag [kg]	dostępne kolory
1, 2, 3		po 112			
4	8	128	8,21	ok. 1450	srebrno-szary bazaltowy grafit
5, 6		po 88			

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	180		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	90; 120; 150; 180; 210; 240	
	Szerokość:	80	
	Grubość	80	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix, Monocolor		
Sposób obróbki końcowej	Postarzenie powierzchni		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS; Bęben		
Data aktualizacji	28-02-2023 r.		