


IMOLA RETTA

Nowoczesna funkcjonalność


LibetDecco COLORMIX | MONOCOLOR




Przykładowe sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2



wzór 3



wzór 4



- Cztery duże formaty
- Atrakcyjne kompozycje na rozmaitych – również obszernych – powierzchniach
- Do wyboru powierzchnie jednobarwne i mix kolorów



3-5 mm


COLOR FLEX

ALS



MONOCOLOR

DOSTĘPNE KOLORY



pergaminowa biel



antracytowy



popielaty



kwarcytowy

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	6	20	10,89	ok. 1496	9	10	pergaminowa biel antracytowy popielaty kwarcytowy
2		30					
3		30					
4		10					

IMOLA RETTA

Nowoczesna funkcjonalność

LibetDecco COLORMIX | MONOCOLOR

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
J/M	m ²		
Waga (kg/m2) lub (kg/szt.)	135		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	219; 329; 439; 549	
	Szerokość:	329	
	Grubość	60	
Faza	Mikrofaza		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Colormix, Monocolor		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 3,5 / Klasa 1 (oznaczenie S)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	3 / Klasa 30 (oznaczenie 3)		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiłkowość (%)	≤ 6 / Klasa 2 (oznaczenie B)		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	3 / Klasa 2 (oznaczenie K)		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych.		
UWAGI	ALS; Colorflex, Monocolor		
Data aktualizacji	28-02-2023 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.